

#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **58166537** A

(43) Date of publication of application: 01.10.83

(51) Int. CI

G11B 5/84 H01F 41/20

(21) Application number: 57048202

(22) Date of filing: 25.03.82

(71) Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(72) Inventor:

MAEZAWA KAJI YOSHIDA HIDEKI SHINOHARA KOICHI

## (54) MANUFACTURING DEVICE FOR MAGNETIC RECORDING MEDIUM


(57) Abstract:

PURPOSE: To improve electromagnetic transducing characteristics, reliability, and durability, by providing a pump for discharging out gas generated during vapor deposition in addition to an evacuating system for holding a vapor-depositing tank under vacuum, and holding its partial pressure so that a higher degree of vacuum than the degree of vacuum of the tank is obtained.

CONSTITUTION: A polymer film 11 is set around a delivery shaft 6 for the film and wound around a film take-up shaft 7 through a cleaning can 12. Then, a Co-Ni alloy of magnetic metal is put in a heat-resistive ceramic crucible 5 slantingly under the cleaning can 12 and melted with an electron beam 4 to be vapor-deposited on the polymer film 11 at a vapor-deposition angle θ of  $60^{\circ}$ . A cryopump 10 for extremely high vacuum is incorporated as an auxiliary pump in addition to the lower evacuating system to control the partial pressure during the vapor deposition, thereby performing evacuation so that the degree of vacuum is  $>2\times10^{-5}$ Torr. The electromagnetic transducing characteristics at the center part of the vapor-depositing tank are similar to

conventional characteristics, but there is no variance in peeling strength.

COPYRIGHT: (C)1983,JPO&Japio



09 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭58—166537

⑤Int. Cl.³G 11 B 5/84H 01 F 41/20

職別記号 102 庁内整理番号 6835-5D 7354-5E ❸公開 昭和58年(1983)10月1日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

#### ❸磁気記録媒体の製造装置

②特

顧 昭57-48202

②出

願 昭57(1982)3月25日

70発明

前澤可治

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

@発明者 告田秀樹

門真市大字門真1006番地松下電器産業株式会社内

**炒**発 明 者 篠原紘一

門真市大字門真1006番地松下電

器產業株式会社内

切出 顧 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

切代 理 人 弁理士 中尾敏男

外1名

609 · AFR · ±0

#### 1、発明の名称

磁気記録媒体の製造装置

#### 2、特許請求の範囲

素発像からの素発物質を基板上に折出せしめて 上記基板上に強磁性薄膜を形成するための装置で あって、上記素発物質の分圧制御用の排気系を有 するととを特徴とする磁気記録媒体の製造装置。

#### 3、発明の詳細な説明

本発明は真空蒸着法による磁気配針媒体の製造装置に関する。

近年磁気配録媒体は、磁気配録密度の向上に見られるようにその技術的発展はめざましいものがある。従来の磁気配数媒体の例として『ーFe2O3物末、CrO2物末、純鉄粉末等をパインダーとともに高分子フィルムに強着せしめたいわゆる途布型の磁気配録媒体がある。しかし従来の途布型より保磁力,その他磁気特性および記録密度を高めるために最近,斜方入射蓋看法や、イオンプレーティング法によりFe、Ni,CoCz 争の強磁性体

全属を単独にもしくはそれら金属の合金を高分子 フィルム高板上に蒸着した蒸着専膜型磁気配母維 体が検討され、高い休磁力を有する高配録密度の 磁気記母媒体を得ている。

しかし蒸着薄膜型磁気配母媒体はその歴史が茂く、 歯布型に比べ負重性及び工業的な見地に立っての 検討が十分になされていない。例えば真空蒸着法 により高分子フィルム基板上に磁性金属を蒸着す る場合、基板からの発生ガスの影響により充分な 付着強度が得られなかったり、蒸着膜の傷方向な よび長手方向の均一性を確保することがむづかし く、その結果磁気テープとして使用する場合に信 類性,針久性に問題があった。

本発明者らは、以上のような点に鑑み、種々探索を行って製造時のとれらの問題点を解決し、優れた磁気特性を有する均一で安定をかつ監査可能な複数型磁気配針媒体の製造装置を得るに至った。

以下に本発明の実施例を従来例と比較しながら 説明する。

**まず従来例について説明する。** 

特殊服58-166537(2)

次に本発明の実施例を説明する。

#### ( 実施例1)

第2図に示すように、従来と同様、高分子フィルム・1をフィルムの者出し軸8にセットし、クーリングキャン12を経て、フィルム巻取り軸7で巻取る。

クーリングキャン12の斜め下において磁性金属のCo-Ni合金を耐熱性セラミックルツボ5に入れ、電子ビーム4で溶解し、高分子フィルム11上に蒸治する。との場合蒸脂時の入射角は8=60°で、下方の排気系も従来例と同じものを用いたが、それとは別に補助ポンプとして、真空槽1の側盤に超高真空用の真空ポンプ10を組み込み、蒸溜時の分圧をコントロールできるようにした。 超高真空用のポンプ10としてクライオ・ポンプを用い真空度が2×10<sup>-5</sup> Torr以下となるように排気した。

#### (実施例2)

第3図に示すよりに、フィルムの走行系、蒸着 時の磁性金属、溶解像、マスク、排気系は実施例

従来の真空蒸着装置は、第1図化示すように、 真空間1と、排気系2と、フィルム走行系3と、 . 蒸着する磁性金属を溶解する電子ピーム4を発す る電子銃(図示せず)と、ルツポラとを有する。 高分子フィルム11は看出し触らにセットし、ク - リングキャン12を航て、巻取り軸でで巻収る。 クーリングキャン12は蒸着時の熱的ダメージを 少なくするために温度制御する。磁性金属はCo-Niを蒸泡し、ルンボBはセラミック耐火物を似 用する。また磁性金属の溶解には電子ピーム4を 用い下方より高分子フィルム11上に 蒸着する。 この場合蒸労金属は遮へイ板8で蒸客に不必収を 磁性金属を遮断し、蒸着の入射角8を決定するが、 本実施例では、入射角 8 = 60°で行った。 真空間 1内の排気は、クーリングキャン12の下方より、 ロークリーホンプ,メカニカルプスターボンプ, エゼクターポンプ、抽拡散ポンプ等(何れも凶ポ せず)を使用して行い、蒸岩時の真空度は、イオ ィルム走行速度は80m/分である。

1 の場合と同様とし、下方の折気系も同様のものを用いたが、真空槽1の側壁にはスパッタ・イオンポンプ13を組込み蒸着時に2×10<sup>-5</sup>Torr以下の真空度が得られるようにした。 なお第1 凶ー第3 図において共通な要素には同一記号を付した。

#### (実施例3)

補助用ポンプ として分子 ポンプを使用し、蒸気低 雰囲気の分圧が  $2 \times 10^{-5}$  To 1 以下の真空度が 得られるようにした。

次に本発明の効果を調べるために、必急薄膜の 付着強度については、セロハンテーブによる剝離 強度試験を行い、電磁変換特性については、直流 磁化曲線および周波数特性を調べた。またテープ の信頼性および耐久性についても、さらに蒸着い 反の幅方向および長手方向(すなわち蒸着始めか ら終りまでの方向)での特性の均一性について調 べるために各種の試験を行った。信頼性および耐 久性を調べるための試験は40℃905 R Hの高 温多堡下で行った。

#### 試験結果を下の表に示す。

	<b>針斯拉度</b>	B-H特性 (中央部)	<b>f 一特性</b> (中央部)	幅/向 为一性	<del>足手</del> 方向 均一 性	耐久性
從來例1	△ (パラツ <del>も</del> 大)	0 .	0	. ×	· × ,	×
本発明の 実施例1	0	0	Ó	O .	0	0
, 2	0	0	0	0	. 0	0
• з	O	0	0	0	0	O

表に示すように、従来例の場合、高分子フィルムと蒸着磁性金属との付着強度が弱く、剝離試験 計価では問題が多く、蒸着原反(5〇〇細幅)を テーフサイズにスリットした場合幅方向のパラッキが大きく、また蒸着始めと終りで電磁変換特性、 付着強度のパラッキが見られる。

高温多限の厚塊雰囲気でも幅方向,長手方向のバ ランキが多く、全体的に低いレベルにあった。

一方本発明の実施例では、蒸着原反中央部での 電磁変換特性は従来例並みで、それでいて剝離強

#### 排除昭58-186537(3)

度のパラッキは見られず、大幅に改善されている。 特に蓋着原反の幅方向および長手方向の各種試験 結果ではほとんどパラッキが見られず本発明の効果が確かめられた。とれは真空蒸着法で薄膜の磁 気配録媒体を製造する場合、蒸着槽内を真空に保 つ排気系とは別に蒸着時に発生するアウトガスを 排気するポンプを設け、かつその分圧が槽内の真 空度より高真空度に保たれているととによる。

なお本発明を実施するにあたり、真空権内の真空度は低性金属が蒸潮出来る真空度以下であれば良く、別個に設けた蒸着雰囲気をコントロールする排気系は真空度が真空槽内のそれより低ければ効果がある。磁性金属としてCo-Ni以外にCo,Cr,Ni,Fo の各種金属を単独あるいは合金の形で使用する場合も同様に効果がある。また蒸着時にガス導入しても良いし、蒸着入射角、蒸着速度は特に限定されるものでない。

以上のように本発明によると品質のすぐれた磁 気配盤媒体を容易に得ることができる。


#### 4、図面の簡単な説明


第1図は従来の磁気配録媒体の製造装置を示す 図、第2図および第3図はそれぞれ本発明による 磁気配録媒体の製造装置を示す図である。

2……排気系、5……ルッポ、10……真空ポンプ、11……高分子フィルム、12……クーリンクキャン、13……イオンポンプ。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

第 1 时





# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
П отнер.	

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.